

UNILEP SPRAY H22*striekacie kontaktné lepidlo pre autočalunnicstvo a výrobu nábytku*

Kontaktné lepidlo na báze roztoku chloroprénového kaučuku, živice a aditív v organických rozpúšťadlách. Lepidlo je pripravené k aplikácii striekaním. Podľa želania môže byť zafarbené na červeno.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Sušina (ISO 1625)	cca 17-20%
Viskozita (Fordov pohárik 4 mm)	55 - 65 s
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	od 30 s do 5 minút
Otvorená doba (možnosť kontaktného lepenia)	max. 30 minút
Množstvo nanášaného lepidla (obojustranne)	0,10-0,30 l/m ²
Teplotná odolnosť (s tužidlom/bez tužidla)	120°C / 90°C
Doporučené tužidlo (pomer 1:20, životnosť zmesi až 8 hodín)	LEABOND SBS

OBLASŤ POUŽITIA

Striekacie kontaktné lepidlo pre obojustranné kontaktné lepenie nábytkárskych materiálov (post-forming) a na lepenie koženky, textílií, autočalunením a obdobných materiálov na savé i nesavé podklady.

Predĺžená otvorená doba až na 30 minút po zavädnutí lepidla.

Spoj zlepený lepidlom UNILEP SPRAY H22 odoláva zvýšenej teplote do 90°C, pri použití zmesi s tužidlom LEABOND SBS až 120°C. Suchý film lepidla je elastický a vodoodolný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na obidve suché, očistené a odmastené lepené plochy naniesieme striekacou pištoľou tenkú vrstvu lepidla. Necháme 30 sekúnd až 5 minút zavädnúť (podľa savosti podkladu, naneseného množstva, vlhkosti a teploty) a potom lepené plochy spojíme. Maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách, konečná pevnosť a maximálna teplotná odolnosť po 7-10 dňoch. Lepidlo *UNILEP SPRAY H22* sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť *RIEDIDLO RS* (výrobca LEAR, a.s.).

V prípade použitia tužidla LEABOND SBS sa pripraví zmes v pomere 1:20 (tužidlo:lepidlo) a spracuje sa najneskôr do 8 hodín (pri 20-25°C). Účinnosť tužidla znižuje prítomnosť vody alebo vysokej vlhkosti.

Doporučené nanášanie : vzduchová nízkotlaká striekacia pištoľ s tryskou 1,8 - 2,2mm tlak vzduchu 4-6 atm (0,4-0,6 Mpa), najlepšie s rotujúcim prúdom vzduchu.

UPOZORNENIE:

Horľavina I. triedy nebezpečnosti, chráňte pred ohňom (symbol F vysoko horľavý, R-veta: R11), výpary rozpúšťadiel sú dráždivé (symbol Xi - dráždivý, R-veta R-36 - dráždivý)

- zmes výparov a vzduchu je výbušná,
- pri práci s lepidlom nepite, nejedzte a nefajčite,
- v prípade nevoľnosti ihneď vyhľadajte lekára,
- zaistite dokonalé vetranie,
- lepidlo nevyliievajte do kanalizácie ani do prírody, zbytky a obaly likvidujte na povolených skládkach,

Výrobca lepidla, LEAR,a.s., Pod sídlisťem 3, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách 1,0 a 10 l, 25 l a v sudoch po 200 litrov. Skladujte na suchom, dobre vetrateľnom mieste, v tieni. Takto uskladnené lepidlo má záruku 6 mesiacov od dátumu expedície. Pred použitím premiešať!

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.